

**Aufbau Empfehlung für die Fa. Sympor Dünschichtelement mit EH, DSE 10-12 und DSE 14-16 mit RÖFIX - Produkten**

<b>RÖFIX</b>			
Untergrund Vorbereitung	saugend	nicht saugend od. kritisch	schwimmend
Grundierung	AP 300	AP 320	x
Aufbau Verbund	FN 645	FN 645	x
Aufbau Schwimmend	x	x	FN 135
empfohlene Fliesenkleber	AG 650, AG 652, AG 610, AG 685 S2	AG 650, AG 652, AG 610, AG 685 S2	AG 650, AG 652, AG 610, AG 685 S2
Produkte für die Abdichtung	AS 345, AS 910, AS 915, AS 950	AS 345, AS 910, AS 915, AS 950	AS 345, AS 910, AS 915, AS 950

**Wichtige Hinweise RÖFIX**

Heizleitungsüberdeckung bei der RÖFIX FN 645 bei Elektroheizung mindestens 5mm

Rohrüberdeckung bei der RÖFIX FN 645 mindestens 10mm

FN 645 Funktionsheizen beginnen nach 24 std., maximale Temperatur 45 Grad Celsius für maximal 48 std. siehe TM

Rohrüberdeckung bei der RÖFIX FN 135 mindestens 20mm

Belegereife siehe Technisches Merkblatt der verwendeten Bodenspachtelmassen  
für alle handelsüblichen Parkett- und Teppichkleber geeignet

Stauchung der Dämmung bei schwimmenden Systemen maximal 3mm

Untergrund muss trocken,staubfrei, tragfähig und torsionsfrei sein

Es ist immer das aktuelle Technische Merkblatt der RÖFIX - Produkte beachten